














# PIETRE NATIVE

Caratteristiche tecniche / Technical Features / Caractéristiques Techniques / Technische Eigenschaften

 F0050	 CSTB		<b>NORMA STANDARDS NORME NORM</b>	<b>RISULTATO PROVA TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS ERGEBNISSE</b>
	<b>Classificazione prodotto</b> Product classification Classement Klassifizierung		UNI EN 14411 - G ISO 13006	Gruppo B1a completamente greificato B1a group fully vitrified Gruppo B1a grès corame fin Gruppo B1a Feinsteinzeug
	<b>Caratteristiche dimensionali e d'aspetto</b> Dimensional and surface quality Caractéristiques de la surface Oberflächenqualität		UNI EN ISO 10545-2	Tolleranze minime nella 1ª scelta Very low tolerance Des tolérances minimales en 1er choix Entspricht Normen
	<b>Assorbimento di acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme		UNI EN ISO 10545-3	<=0,10%
	<b>Resistenza alla flessione</b> Flexural strength Résistance a la flexion Biegezug-Festigkeit		UNI EN ISO 10545-4	N/mm <sup>2</sup> 50-60
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost Resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit		Qualsiasi norma All standards Tout norme Jade beliebige Norm	Garantita Guaranteed Garantie Frostsicher
	<b>Resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico)</b> Resistance to acids and alkalis with the exception of hydrofluoric acid Résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)		UNI EN ISO 10545-13	GLA
	<b>Resistenza Usura e abrasione</b> Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et abrasion Abreibhärte			Alta High Haute Hoch
	<b>Dilatazione termica lineare</b> Linear thermal expansion Coefficient linéaire e dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung		UNI EN ISO 10545-8	6x10 <sup>-6</sup>
	<b>Resistenza dei colori alla luce</b> Light fastness Résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird		DIN 51094	Nessuna variazione No change of colours Couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung
	<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit		UNI EN ISO 10545-14	Garantita Guaranteed Garantie Frostsicher